

TECAFORM AH ナチュラル

POM（ポリアセタール）／ エンズインガー ／ 切削加工用 丸棒・板・チューブ（Stock Shapes）

無充填のPOM-C（コポリマー）。機械的性質のバランスがよい切削加工用の定番グレード

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
密度	23℃	—	g/cm ³	1.41
引張弾性率	1mm/min	DIN EN ISO 527-2	MPa	2,800
引張強さ	50mm/min	DIN EN ISO 527-2	MPa	67
降伏引張強さ	50mm/min	DIN EN ISO 527-2	MPa	67
降伏伸び	50mm/min	DIN EN ISO 527-2	%	9
破断伸び	50mm/min	DIN EN ISO 527-2	%	32
曲げ強さ	2mm/min	DIN EN ISO 178	MPa	91
曲げ弾性率	2mm/min	DIN EN ISO 178	MPa	2,600
圧縮弾性率	5mm/min	EN ISO 604	MPa	2,300
圧縮強さ（1%/2%/5%）	5mm/min	EN ISO 604	MPa	20 / 35 / 68
シャルピー衝撃値（ノッチ無）	最大7.5J	DIN EN ISO 179-1eU	kJ/m ²	破壊せず
シャルピー衝撃値（ノッチ付）	最大7.5J	DIN EN ISO 179-1eA	kJ/m ²	8
ショア硬度	Dスケール	DIN EN ISO 868	—	82
ガラス転移温度	—	DIN EN ISO 11357	℃	-60
融点	—	DIN EN ISO 11357	℃	166
熱伝導率	—	ISO 22007-4:2008	W/(m・K)	0.39
比熱	—	ISO 22007-4:2008	J/(g・K)	1.4
使用温度（短期）	—	NN	℃	140
使用温度（長期）	—	NN	℃	100
線膨張係数（23～60℃）	—	DIN EN ISO 11359-1;2	×10 ⁻⁵ /K	13
線膨張係数（23～100℃）	—	DIN EN ISO 11359-1;2	×10 ⁻⁵ /K	14
表面抵抗率	銀電極・23℃・12%RH	—	Ω	10 ¹⁴
体積抵抗率	銀電極・23℃・12%RH	—	Ω・cm	10 ¹³
絶縁破壊強さ	23℃・50% RH	ISO 60243-1	kV/mm	49
耐トラッキング性（CTI）	白金電極・23℃・50%RH	DIN EN 60112	V	600
燃焼性（UL94）	—	DIN IEC 60695-11-10;	—	HB
吸水率（24h / 96h）	23℃	DIN EN ISO 62	%	0.05 / 0.1



掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：TECAFORM AH ナチュラル - Stock Shapes データシート (Ensinger GmbH)
<https://www.ensingerplastics.com/en/shapes/acetal-tecaform-ah-natural> 取得 2026-08-28
※原典に「保証値ではなく材料選定の比較用の目安値」と明記されている

