

PBT/GF30

PBT（ポリブチレンテレフタレート）／クレハエクストロン／切削加工用 板・丸棒

ガラス繊維30%強化グレード

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
比重	—	ASTM D792	—	1.52
吸水率	23℃・浸漬24h	ASTM D570	%	0.07
引張強さ	—	ASTM D638	MPa	132
引張伸び	—	ASTM D638	%	2.6
曲げ強さ	—	ASTM D790	MPa	201
曲げ弾性率	—	ASTM D790	MPa	9,120
アイゾット衝撃強さ（ノッチ付）	—	ASTM D256	J/m	107
荷重たわみ温度	1.82MPa	ASTM D648	℃	210
燃焼クラス／最小厚み	mm	UL94	—	HB 相当
線膨張係数	—	ASTM D696	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	2
融点	—	—	℃	225
ガラス転移点	—	—	℃	60
体積抵抗率	—	ASTM D257	$\Omega \cdot \text{cm}$	5×10^{16}
誘電率	1MHz	ASTM D150	—	3.6
誘電正接	1MHz	ASTM D150	—	0.02
絶縁破壊強さ	—	ASTM D149	MV/m	28

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：クレハエクストロン 樹脂素形材 製品ページ 物性表（クレハエクストロン） https://www.kureha-extron.co.jp/products/resin/pbt_n.html
取得 2026-08-27 ※原典に「代表値であり保証値ではない」旨が示されている

