

PP (N)

PP (ポリプロピレン) / クレハエクストロン / 切削加工用 板・丸棒

無充填のナチュラルグレード

物性値 (メーカー公開データ)

項目	測定条件	試験規格	単位	値
比重	—	ASTM D792	—	0.91
吸水率	23℃・浸漬24h	ASTM D570	%	0.03>
引張強さ	—	ASTM D638	MPa	29
引張伸び	—	ASTM D638	%	200 超
曲げ強さ	—	ASTM D790	MPa	37
曲げ弾性率	—	ASTM D790	MPa	1,350
アイゾット衝撃強さ (ノッチ付)	—	ASTM D256	J/m	40
ロックウェル硬さ	—	ASTM D785	—	R100
荷重たわみ温度	1.82MPa	ASTM D648	℃	85 (0.45MPa)
線膨張係数	—	ASTM D696	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	11
融点	—	—	℃	150
ガラス転移点	—	—	℃	-20
誘電率	1MHz	ASTM D150	—	2.2

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：クレハエクストロン 樹脂素形材 製品ページ 物性表 (クレハエクストロン) https://www.kureha-extron.co.jp/products/resin/pp_n.html
取得 2026-08-27 ※原典に「代表値であり保証値ではない」旨が示されている

