

ケトロン HPV PEEK

PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）／ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ ／ 切削加工用 板・丸棒

固形潤滑剤を配合した摺動グレード

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
比重	－	ASTM D792	－	1.44
引張強度	－	ASTM D638	MPa	76
伸び	－	ASTM D638	%	2
引張弾性率	－	ASTM D638	MPa	5,861
圧縮強度（5%変形）	－	ISO 604	MPa	120
曲げ強度	－	ASTM D790	MPa	190
曲げ弾性率	－	ASTM D790	MPa	7,584
アイゾット衝撃値（ノッチ付）	－	ASTM D256	J/m	37
ロックウェル硬度	Mスケール	ASTM D785	－	85
連続使用温度	－	－	℃	250
融点	－	－	℃	340
荷重たわみ温度	1.820MPa	ASTM D648	℃	195
線膨張係数	-40～150℃	ASTM E831	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	3.1
吸水率	23℃水中飽和値	ASTM D570	%	0.3
吸水率	23℃水中24時間浸漬	ASTM D570	%	0.1
燃焼性	UL94相当	－	－	V-0 相当

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ 製品カタログ（日本語版）物性表（p.16/17）（三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ）

<https://www.mcam.com/mam/50538/MCG-ENG-G-Japan-Products-Brochure-JP.pdf> 取得 2026-08-27

※原典に「当社独自の方法で測定した絶乾時の代表値であり保証値ではない」と明記されている

