

ケトロン VMX Food Grade PEEK

PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）／三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ／切削加工用 板・丸棒

食品用途向けの金属検出対応グレード

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
比重	－	ASTM D792	－	1.45
引張強度	－	ASTM D638	MPa	103
伸び	－	ASTM D638	%	6
引張弾性率	－	ASTM D638	MPa	4,137
圧縮強度（5%変形）	－	ISO 604	MPa	144
曲げ強度	－	ASTM D790	MPa	159
曲げ弾性率	－	ASTM D790	MPa	4,826
アイゾット衝撃値（ノッチ付）	－	ASTM D256	J/m	53
ロックウェル硬度	Rスケール	ASTM D785	－	125
ロックウェル硬度	Mスケール	ASTM D785	－	105
連続使用温度	－	－	℃	250
融点	－	－	℃	340
荷重たわみ温度	1.820MPa	ASTM D648	℃	160
線膨張係数	-40～150℃	ASTM E831	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	4.5
吸水率	23℃水中飽和値	ASTM D570	%	0.2
吸水率	23℃水中24時間浸漬	ASTM D570	%	0.1
燃焼性	UL94相当	－	－	V-0 相当

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ 製品カタログ（日本語版）物性表（p.20/21）（三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ）

<https://www.mcam.com/mam/50538/MCG-ENG-G-Japan-Products-Brochure-JP.pdf> 取得 2026-08-27

※原典に「当社独自の方法で測定した絶乾時の代表値であり保証値ではない」と明記されている

