

TPS-N6 CF

PA6（6ナイロン）／ 東レプラスチック精工 ／ 切削加工用 丸棒・板・シート

炭素繊維強化グレード

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
引張強度	－	ASTM D638	MPa	180
引張伸び	－	ASTM D638	%	4.0
曲げ強度	－	ASTM D790	MPa	270
曲げ弾性率	－	ASTM D790	GPa	11.50
比重（23℃）	－	ASTM D792	－	1.22
吸水率（23℃・24時間）	－	ASTM D570	%	1.8
線膨張係数	－	JIS K7197	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	3.0
燃焼性（UL）	－	－	－	HB相当
荷重たわみ温度（1.82MPa）	－	ASTM D648	$^{\circ}\text{C}$	200
融点	－	－	$^{\circ}\text{C}$	225
表面抵抗値	－	ASTM D257	Ω	10^1
体積固有抵抗	－	ASTM D257	$\Omega \cdot \text{cm}$	$10^0 \sim 10^1$

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：TPS汎用・エンジニアリング・スーパーエンジニアリング物性表（TPS-N6 CF）（東レプラスチック精工）
https://www.toplaseiko.com/oshidashi/data/property_pdf/tps_n6-cf.pdf 取得 2026-08-27

