

TPS-PBT G30

PBT（ポリブチレンテレフタレート）／ 東レプラスチック精工 ／ 切削加工用 丸棒・板・シート

ガラス繊維30%強化グレード

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
引張強度	－	ASTM D638	MPa	130
引張伸び	－	ASTM D638	%	3.1
曲げ強度	－	ASTM D790	MPa	210
曲げ弾性率	－	ASTM D790	GPa	8.30
アイゾット衝撃値（ノッチ付）	－	ASTM D256	J/m	100.0
ロックウェル硬度	－	ASTM D785	－	R116
比重（23℃）	－	ASTM D792	－	1.53
燃焼性（UL）	－	－	－	HB相当
荷重たわみ温度（1.82MPa）	－	ASTM D648	℃	210

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：TPS汎用・エンジニアリング・スーパーエンジニアリング物性表（TPS-PBT G30）（東レプラスチック精工）

https://www.toplaseiko.com/oshidashi/data/property_pdf/tps_pbt-g30.pdf 取得 2026-08-27