

PVC NC

PVC（塩化ビニル）／ 東レプラスチック精工 ／ 切削加工用 丸棒・板・シート

耐薬品性にすぐれる汎用材

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
引張強度	－	ASTM D638	MPa	41~52
引張伸び	－	ASTM D638	%	40~80
曲げ強度	－	ASTM D790	MPa	69~110
曲げ弾性率	－	ASTM D790	GPa	2.07~3.45
圧縮強さ	－	ASTM D695	MPa	55~90
アイゾット衝撃値（ノッチ付）	－	ASTM D256	J/m	22~118
比重（23℃）	－	ASTM D792	－	1.30~1.58
吸水率（23℃・24時間）	－	ASTM D570	%	0.04~0.4
線膨張係数	－	JIS K7197	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	5.0~10.0
荷重たわみ温度（1.82MPa）	－	ASTM D648	$^{\circ}\text{C}$	60~76
絶縁耐力（3mm）	－	ASTM D149	MV/m	14~20
体積固有抵抗	－	ASTM D257	$\Omega\cdot\text{cm}$	10^{16}
誘電率（ 10^6 Hz）	－	ASTM D150	－	2.8~3.1

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：TPS汎用・エンジニアリング・スーパーエンジニアリング物性表（PVC NC）（東レプラスチック精工）

https://www.toplaseiko.com/oshidashi/data/property_pdf/refer_pvc.pdf 取得 2026-08-27